

# SHEETROCK® SKIM-COMPOUND

KANT-EN-KLARE PLAMUURMASSA VOOR AIRLESS GEBRUIK



## SHEETROCK® spuitplamuur SKIM COMPOUND

- In plaats van tijdrovend handmatig plamuren
- Bespaart tijd en geld
- Moeiteloos opbrengen
- Voor de meest verschillende ondergronden
- Geoptimaliseerde consistentie
- Sneldrogend
- Perfect vulvermogen
- Eenvoudig te schuren



  
**Obimex bv**®  
GROOTHANDEL IN PLAFONDS, WANDEN EN VERLICHTING

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo  
Postbus 804, 7600 AV Almelo  
Telefoon (0546) 45 55 13  
Telefax (0546) 45 56 08  
verkoop@obimex.nl

[www.obimex.nl](http://www.obimex.nl)

## SHEETROCK® SKIM COMPOUND HOOGWAARDIGE KANT-EN-KLARE PLAMUURMASSA VOOR AIRLESS GEBRUIK

### Beschrijving

**SHEETROCK®** spuitplamuur "Skim Compound" is een kant-en-klaar gemengde plamuurmassa voor het opbrengen op volledige oppervlakken, geschikt voor wanden en plafonds van gipsplaten, beton en andere ondergronden met airless spuitapparatuur.

In vergelijking met het traditionele handmatige plamuren worden hoogwaardige oppervlakken (Klasse A) tot stand gebracht in veel minder tijd en met behoudend minder moeite.

De formule van **SHEETROCK®** spuitplamuur is speciaal aangepast aan het machinaal opbrengen met airless spuitapparatuur. **SHEETROCK®** spuitplamuren presteren wat betreft doorstroomgedrag, vulvermogen, inzakgedrag en droogtijd in vergelijking met traditionele spuitplamuren beduidend beter.

### Voordelen

- Gebruiksklaar materiaal
- Mengen is overbodig
- Tijdsbesparing
- Sneller opbrengen
- Krachtbesparend opbrengen
- Beter vulvermogen
- Beter drogingsgedrag
- Beter krimpgedrag
- Eenvoudig te schuren
- Perfect oppervlak
- Minder klachten

### Verbruik

Bij een laagdikte van 1 mm ca. 1 l/m<sup>2</sup>

### Vorbereiding

De ondergrond dient droog en vrij van vet, olie, schimmels, uitslag, stof en andere oppervlaktevcontreinigingen te zijn.

Een ondergrond van beton of pleisterwerk dient volledig droog en uitgehard te zijn.

Resten dienen verwijderd te worden. Gaten dienen te worden gevuld met SHEETROCK Plus 3 plamuur,

oneffenheden in het oppervlak dienen te worden geëgaliseerd.

Voegen tussen gipsplaten dicht plamuren en finisshen.

### Gebbruik

Om bij airless spuiten de beste resultaten te krijgen, dient professionele apparatuur te worden gebruikt, bijvoorbeeld de Wagner zuigerpomp HC 45 of HC 55. Wij bevelen een sproeierdikte van 0,023" tot 0,031" aan.

De afstand tot het oppervlak dient tijdens het spuiten ca. 50 cm te bedragen, het pistool dient loodrecht op het oppervlak te worden gehouden. Bij het opbrengen het pistool gelijkmatig en evenwijdig aan het oppervlak bewegen. Eerst horizontaal spuiten, de banen kunnen elkaar 50% overlappen om gelijkmatige opbrenglaag te bereiken. Vervolgens verticaal opbrengen.

De laagdikte kan op gladde oppervlakken nat tussen 0,4 en 0,8 mm bedragen, op ruwe oppervlakken tussen 0,6 en 1,2 mm. De maximale laagdikte bedraagt 2 mm.

Met de passende opzetstukken voor het pistool kan een gespikkeld oppervlak worden bereikt.

Desgewenst kan **SHEETROCK®** spuitplamuur "Skim Compound" ook met een spaan handmatig worden opgebracht.

### Verdere bewerking

**SHEETROCK®** spuitplamuur "Skim Compound" na het opbrengen volledig laten drogen.

Indien nodig kan het materiaal met schuurpapier 150 of fijner worden geschuurd. Grover schuurpapier kan leiden tot groeven.

Het oppervlak vervolgens met een geschikte grondlaag en met een verfsysteem afmaken.

### Droogtijd

Handdroog onder normale omstandigheden (23 °C / 50% rel. luchtvochtigheid) na 45 - 60 minuten. Volledig droog na ca. 90 minuten.

Uitgehard na ca. 24 uur. Grotere laagdikten, een hogere luchtvochtigheid en lagere temperaturen vertragen het droogproces.

### Reparaties

Het oppervlak dient volledig droog te zijn. Loszittend materiaal verwijderen. Met schuurpapier 150 schuren. Stof verwijderen en met een spaan bijlamuren.

### Beperkingen

Product-, lucht- en ondergrondtemperaturen dienen ten minste 13 °C te zijn.

Het materiaal kan niet met een roller worden opgebracht.

Afgewerkte oppervlakken met een kleursysteem veredelen, onbehandelde oppervlakken zijn niet afwasbaar en niet schuurbestendig.

Op een glanzende ondergrond dient voor het opbrengen van het spuitplamuur een hechtgrondlaag te worden aangebracht.

### Verpakkingseenheden

15 l-zak / 20 kg.